


Ficha Técnica Artículo

Artículo:	FELPA PERCHADA P/A	Referencia:	14,02
-----------	--------------------	-------------	-------

Ancho útil del tejido en pieza Width (minimum cuttable)	160 CM.		
Peso del tejido Weight	290-300 g/m2		
Composición Fiber Content	POLIESTER ALGODÓN 50/50		
Largo de la pieza Peice leght	40 m		
Características de Tinte Dying characteristics	Tinte en Floc Top Dyed	Tinte en Pieza X Yam Dyed	Tinte en Hilo Peice Dyed
Instrucciones de Mantenimiento Recommended care instruction			
Variación dimensional al lavado +/- 2% Dimensional Stability to Washing	ISO 6330	Ancho: 2	Largo: 2
Resistencia al piling (Frisas) Pilling Resistance	ISO 12945/1	4-5	

Solidez del color al lavado Color fastnees to washing	ISO 105-C06	5	
Degradación/Shade Change	5		

Solidez del color al lavado en seco Color fastnees to washing	ISO 105-D01	5	
Solidez del color al lavado al frote Color fastnees to light	ISO 105X12	Seco: Dry	5
		Húmedo: Wet	4 - 5
Solidez del color a la luz Color fastness to light	ISO 105B02	Degradación: Shade Change	5
Solidez del color al sudor Ácido Color fastness to perspiration	ISO 105-104 ISO105-E4	4 - 5	
Degradación/Shade Change	4 - 5		
Solidez del color al sudor Alcalino Color fastness to Perspiration	ISO 105-D01 ISO 105-E4	4 - 5	
Degradación/Shade Change	4 - 5		


Observaciones/ Observations	
------------------------------------	--

Distribuir a: Departamentos: Técnico, Calidad, Fábrica y Comercial
ASCENSION GARCIA REDONDO, S.L. "Garepunt"

Fecha última revisión: 2020

Ficha Técnica Artículo

Artículo:	FELPA PERCHADA P/A	Referencia:	14,02
-----------	--------------------	-------------	-------

Ancho útil del tejido en pieza Width (minimum cuttable)	160 CM.		
Peso del tejido Weight	290-300 g/m2		
Composición Fiber Content	POLIESTER ALGODON 50/50		
Largo de la pieza Peice leght	40 m		
Características de Tinte Dying characteristics	Tinte en Floc Top Dyed	Tinte en Pieza X Yam Dyed	Tinte en Hilo Peice Dyed
Instrucciones de Mantenimiento Recommended care instruction			
Variación dimensional al lavado +/- 2% Dimensional Stability to Washing	ISO 6330	Ancho: 2	Largo: 2
Resistencia al piling (Frisas) Pilling Resistance	ISO 12945/1	4-5	

Solidez del color al lavado Color fastnees to washing	ISO 105-C06	5	
Degradación/Shade Change	5		

Solidez del color al lavado en seco Color fastnees to washing	ISO 105-D01	5	
Solidez del color al lavado al frote Color fastnees to light	ISO 105X12	Seco: Dry	5
		Húmedo: Wet	4 - 5
Solidez del color a la luz Color fastness to light	ISO 105B02	Degradación: Shade Change	5
Solidez del color al sudor Ácido Color fastness to perspiration	ISO 105-104 ISO105-E4	4 - 5	
Degradación/Shade Change	4 - 5		
Solidez del color al sudor Alcalino Color fastness to Perspiration	ISO 105-D01 ISO 105-E4	4 - 5	
Degradación/Shade Change	4 - 5		

Observaciones/ Observations	
------------------------------------	--

Distribuir a: Departamentos: Técnico, Calidad, Fábrica y Comercial
ASCENSION GARCIA REDONDO, S.L. "Garepunt"

Fecha última revisión: 2020