


## Ficha Técnica Artículo

Artículo:	PUNTO LISO P/A	Referencia:	21,01
-----------	----------------	-------------	-------

Ancho útil del tejido en pieza Width (minimum cuttable)	165 CM.		
Peso del tejido Weight	200 g/m2		
Composición Fiber Content	POLIESTER ALGODÓN 50/50		
Largo de la pieza Peice leght	60 M		
Características de Tinte Dying characteristics	Tinte en Floc Top Dyed	Tinte en Pieza X Yam Dyed	Tinte en Hilo Peice Dyed
Instrucciones de Mantenimiento Recommended care instruction			
Variación dimensional al lavado +/- 2% Dimensional Stability to Washing	ISO 6330	Ancho: 3	Largo: 3
Resistencia al piling (Frisas) Pilling Resistance	ISO 12945/1	4-5	

Solidez del color al lavado Color fastnees to washing	ISO 105-C06		
Degradación/Shade Change	5		

Solidez del color al lavado en seco Color fastnees to washing	ISO 105-D01		
Degradación/Shade Change	5		
Solidez del color al lavado al frote Color fastnees to light	ISO 105X12	Seco: Dry	Húmedo: Wet
Solidez del color a la luz Color fastness to light	ISO 105B02	Degradación: Shade Change	5
Solidez del color al sudor Ácido Color fastness to perspiration	ISO 105-104 ISO105-E4		
Degradación/Shade Change	4 - 5		
Solidez del color al sudor Alcalino Color fastness to Perspiration	ISO 105-D01 ISO 105-E4		
Degradación/Shade Change	4 - 5		


Observaciones/ Observations	

Distribuir a: Departamentos: Técnico, Calidad, Fábrica y Comercial  
ASCENSION GARCIA REDONDO, S.L. "Garepunt"

Fecha última revisión: 2020

## Ficha Técnica Artículo

Artículo:	PUNTO LISO P/A	Referencia:	21,01
-----------	----------------	-------------	-------

Ancho útil del tejido en pieza Width (minimum cuttable)	165 CM.		
Peso del tejido Weight	200 g/m2		
Composición Fiber Content	POLIESTER ALGODON 50/50		
Largo de la pieza Peice leght	60 m		
Características de Tinte Dying characteristics	Tinte en Floc Top Dyed	Tinte en Pieza X Yam Dyed	Tinte en Hilo Peice Dyed
Instrucciones de Mantenimiento Recommended care instruction			
Variación dimensional al lavado +/- 2% Dimensional Stability to Washing	ISO 6330	Ancho: 3	Largo: 3
Resistencia al piling (Frisas) Pilling Resistance	ISO 12945/1	4-5	

Solidez del color al lavado Color fastnees to washing	ISO 105-C06		
Degradación/Shade Change	5		

Solidez del color al lavado en seco Color fastnees to washing	ISO 105-D01		
Degradación/Shade Change	5		
Solidez del color al lavado al frote Color fastnees to light	ISO 105X12	Seco: Dry	Húmedo: Wet
Solidez del color a la luz Color fastness to light	ISO 105B02	Degradación: Shade Change	5
Solidez del color al sudor Ácido Color fastness to perspiration	ISO 105-104 ISO105-E4		
Degradación/Shade Change	4 - 5		
Solidez del color al sudor Alcalino Color fastness to Perspiration	ISO 105-D01 ISO 105-E4		
Degradación/Shade Change	4 - 5		

Observaciones/ Observations	

Distribuir a: Departamentos: Técnico, Calidad, Fábrica y Comercial  
ASCENSION GARCIA REDONDO, S.L. "Garepunt"

Fecha última revisión: 2020